

archiFEST Smooth

Gotowa do użycia mieszanka betonu architektonicznego, do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Po związaniu pozostawia efekt gładkiej powierzchni.

OPIS



archiFEST Smooth to mieszanka o starannie dobranych proporcjach cementu, kruszyw oraz dodatków, zaprojektowana zgodnie z najwyższymi standardami jakości i wydajności. Mieszanka po rozrobieniu z wodą bardzo łatwo się zagęszcza, dokładnie przyjmuje kształt formy oraz po związaniu osiąga bardzo wysoką wytrzymałość i trwałość.

archiFEST Smooth może być wykorzystany na wiele sposobów:

- produkcja betonu architektonicznego,
- płyty elewacyjne,
- płyty podłogowe,
- parapety,
- elementy małej architektury: ławy, ławki, stoły, donice, kosze na śmieci,
- blaty kuchenne,
- umywalki,
- akcesoria dekoracyjne: świeczniki, doniczki.

archiFEST Smooth pozostawia efekt z gładkiej powierzchni.




SPOSÓB UŻYCIA

Mieszanka zawiera wszystkie niezbędne składniki, w celu jej przygotowania należy dodać tylko odpowiednią ilość wody. Wykorzystaj miarkę do odmierzenia wody dołączonej do produktu oraz wiadro do mieszania wody z suchą masą.

Należy przygotować taką ilość materiału, by wystarczyła na wykonanie całego elementu. Zawartość w opakowaniu należy wymieszać z wodą. Na każde 10 kg suchej masy należy dodać 0,9 litra wody. Składniki wymieszać w mieszarce, betoniarce lub za pomocą mieszadła wolnoobrotowego przez 2-3 minuty do momentu aż oba składniki dobrze się połączą i powstanie jednorodna płynna masa. W celu uzyskania gładkiej powierzchni, po rozprowadzeniu w formie mieszanki betonowej, należy zagęścić ją poprzez użycie wibratora.




ZALECENIA



Związany beton można rozformować po 12-24h. Na końcową jakość i wygląd powierzchni betonu architektonicznego ma wpływ między innymi:


- ilość dodanej wody,
- jakość i czystość formy,
- jakość, rodzaj oraz ilość użytego środka antyadhezyjnego
- temperatura oraz wilgotność podczas wykonywania,
- czas przebywania elementu w formie,
- pielęgnacja betonu
- w celu zabezpieczenia betonu architektonicznego przed zabrudzeniami zalecamy użycie impregnatu lub lakieru np. Dr Schutz Pu Siegel

CZYSZCZENIE NARZĘDZI



Sprzęt i narzędzia czyścić bezpośrednio po użyciu wodą. Związany materiał usuwać mechanicznie.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA



Przed przystąpieniem do prac należy zaznajomić się z Kartami Charakterystyk komponentów wchodzących w skład systemu dostępnej na stronie www.festfloor.pl. Unikać kontaktu ze skórą, błonami śluzowymi, oczami, itp. W razie przypadkowego kontaktu przemyć wodą z mydłem i wodą i zasięgnąć porady lekarza. Należy podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Zaleca się stosować maski i rękawice. W pomieszczeniach zamkniętych zapewnić dobrą wentylację i unikać wdychania pyłu.

OPAKOWANIA



archiFEST Smooth dostarczany jest w opakowaniach:

- wiadro 10 kg
- wiadro 20 kg
- wiadro 40 kg



Dane

- ~2,0 kg/m² - na każdy milimetr grubości elementu
- wytrzymałość na ściskanie: powyżej 40 MPa po 28 dniach

