

# FESTKontakt

Kwarcowy mostek szepny pod tynki i masy szpachlowe, na gładkie, niechłonne powierzchnie ścian i sufitów, beton, płyty OSB, gipsowo-kartonowe i płytki ceramiczne itp.

## OPIS



**FESTKontakt** to gotowa do użycia masa szepna na bazie wysokiej jakości żywic dyspersyjnych oraz wypełniaczy mineralnych. Zapewnia doskonałą przyczepność do wielu rodzajów podłoża i tworzy trwale połączenie pomiędzy kolejnymi warstwami wykończenia powierzchni.

ZASTOSOWANIE	WŁAŚCIWOŚCI
<ul style="list-style-type: none"><li>• Na zewnątrz i do wewnątrz</li><li>• Na gładkie powierzchnie</li><li>• Warstwa szepna pomiędzy istniejącym podłożem a kolejnymi warstwami wykończenia powierzchni</li><li>• Na posadzki, ściany, sufity</li><li>• Na gładkie powierzchnie</li><li>• Pod mikrocement i tynki dekoracyjne</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bardzo wysoka przyczepność do każdego rodzaju podłoża</li><li>• Gotowy do użycia</li><li>• Grubość jednej warstwy &lt;0,2mm</li><li>• Odporność na niskie i wysokie temperatury</li><li>• Odporność na promieniowanie UV</li><li>• Wysoka odporność na ścieranie</li><li>• Nie zawiera rozpuszczalników</li><li>• Szybki czas wysychania</li></ul>

## APLIKACJA



Podłoże musi być: mocne, nośne, suche, (wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%), czyste, stabilne wolne od kurzu, oleju. Podczas aplikacji temperatura mostka szepnego, podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa niż 15°C.

Przed użyciem mostek szepny **FESTKontakt** dobrze wymieszać, nie rozcieńczać. Równomiernie nanosić na podłoże za pomocą pacy.

Podczas wzmacniania podłoża należy zatopić siatkę bezzwłocznie po rozłożeniu FESTKontakt na posadzce.

Czas wysychania zależy od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu oraz od chłonności podłoża, w warunkach 20°C kolejne warstwy można aplikować po 4-6 godzinach.



## CZYSZCZENIE NARZĘDZI

---



Sprzęt i narzędzia czyścić bezpośrednio po użyciu wodą. Związany materiał usuwać mechanicznie.

## OPAKOWANIA

---

**FESTKontakt** dostarczany jest opakowaniach 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg.

## ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

---



Produkt przeznaczony dla profesjonalistów. Przed przystąpieniem do prac należy zaznajomić się z kartami technicznymi komponentów wchodzących w skład systemu dostępnymi na stronie [www.festfloor.pl](http://www.festfloor.pl). Unikać kontaktu ze skórą, błonami śluzowymi, oczami, itp. W razie przypadkowego kontaktu przemyć wodą z mydłem i wodą i zasięgnąć porady lekarza. Należy podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Zaleca się stosować maski i rękawice. W pomieszczeniach zamkniętych zapewnić dobrą wentylację i unikać wdychania pyłu.

## SPECYFIKACJA

---

- Gęstość : Około 1,8 kg/dm<sup>3</sup>
- Przyczepność do podłoża: >1,0 MPa
- Zużycie: 0,5-1,0 kg/m<sup>3</sup>
- Temperatura stosowania: +15°C do +25°C

