

PU FEST 2K

Sellador de poliuretano bi-componente para pisos de resina, cemento y microcemento para uso interior.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



Un sellador de poliuretano bi-componente con una dureza superficial muy alta y elevada flexibilidad. Es resistente a los rayos UV, no amarillea, proporciona una durabilidad muy alta ofreciendo gran belleza del acabado.

PU FEST 2K tiene múltiples usos:

- como sellador de hormigón y piedra para uso interior;
- para proteger pisos industriales de tráfico pesado;
- para proteger la superficie de los recubrimientos de resina epoxi, resina de poliuretano, los recubrimientos de cemento en pisos y paredes;
- para la protección de recubrimientos de microcemento y cemento con alta y baja porosidad.

Sólo para uso profesional.

MODO DE EMPLEO



La superficie debe estar perfectamente endurecida, seca, limpia y libre de polvo, ceras y aceites. El recipiente con el sellador **PU FEST 2K** debe agitarse bien. Agregue el endurecedor como se indica en el paquete. El endurecedor en una proporción de 5: 1 (5 partes en peso de componente A : 1 parte en peso de componente B) se vierte en el recipiente con el sellador y se mezcla bien. Luego agregue 10% de agua en relación con el peso total de los componentes A y B (por ejemplo, 5 kg de componente A + 1 kg de componente B + 0.6 kg de agua) y mezcle bien. Deje el recipiente abierto durante unos 10 minutos, luego vuelva a mezclar. Aplique con un rodillo de alta calidad con pelos min. 8 mm. La segunda capa de sellador **PU FEST 2K** se puede aplicar pasadas



las 4 horas sin la necesidad de lijar la superficie o después de 24 horas con un lijado con papel de lija de grano 220.

No o utilice el sellador de **PU FEST 2K** durante las horas más calurosas del día, cuando las condiciones climáticas no son favorables, así como en terrenos húmedos.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Componente A

- Causa irritación ocular grave.
- Use guantes protectores / ropa protectora / protección para los ojos / protección facial.
- Si la irritación ocular persiste: consulte a un médico.



Componente B

- Puede causar irritación respiratoria.
- Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- Nocivo para la vida acuática con efectos duraderos.
- Contiene isocianatos. Puede producir una reacción alérgica.
- Evite respirar el polvo / humo / gas / niebla / vapores / rocío.
- Use guantes protectores / ropa protectora / protección para los ojos / protección facial.
- Llame a un centro de toxicología o a un médico si se siente mal.
- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente bien cerrado.



PRESENTACIÓN



PU FEST 2K se presenta en paquetes:

- 850g componente A + 170g componente B = 1020g
- 1 kg componente A + 0,2kg componente B = 1200g
- 5 kg componente A + 1 kg componente B = 6kg



CARACTERÍSTICAS

- Proporción de la mezcla: 5 partes en peso del componente A: 1 parte en peso del componente B + 10% del peso total de componente A y B de agua
- Color: transparente
- Temperatura de aplicación: +15° C ÷ +25° C
- Seco al tacto después de 2 horas.
- El tráfico peatonal ligero es posible después de 24 horas, carga completa después de 7 días.
- Consumo: 0,1-0,15 kg / m²
- Nivel de brillo: mate satinado.
- Vida de la mezcla: 2 horas.
- Vida útil: 12 meses.



FESTFLOOR

FESTFLOOR | kontakt@festfloor.pl | +48 697 612 878 | www.festfloor.es