

FESTKontakt

Kwarcowy mostek szepny pod tynki i masy szpachlowe, na gładkie, niechłonne powierzchnie ścian i sufitów, beton, płyty OSB, gipsowo-kartonowe i płytki ceramiczne, itp.



OPIS

FESTKontakt to gotowa do użycia masa szepna na bazie wysokiej jakości żywic dyspersyjnych oraz wypełniaczy mineralnych. Zapewnia doskonałą przyczepność do wielu rodzajów podłoża i tworzy trwałe połączenie pomiędzy kolejnymi warstwami wykończenia powierzchni.

ZASTOSOWANIE	WŁAŚCIWOŚCI
<ul style="list-style-type: none"> • Na zewnątrz i do wewnątrz • Na gładkie powierzchnie • Na płytki ceramiczne • Warstwa szepna pomiędzy istniejącym podłożem a kolejnymi warstwami wykończenia powierzchni • Na ściany, sufity • Na posadzki z lekkim obciążeniem • Pod mikrocement i tynki dekoracyjne 	<ul style="list-style-type: none"> • Bardzo wysoka przyczepność do każdego rodzaju podłoża • Gotowy do użycia • Grubość jednej warstwy <2 mm • Odporność na niskie i wysokie temperatury • Odporność na promieniowanie UV • Wysoka odporność na ścieranie • Nie zawiera rozpuszczalników • Szybki czas wysychania

APLIKACJA

Podłoże musi być: mocne, nośne, suche, (wilgotność podłoża nie może przekraczać 4%), czyste, stabilne wolne od kurzu, oleju. Podczas aplikacji temperatura mostka szepnego, podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa niż 15°C.

Przed użyciem mostek szepny **FESTKontakt** dobrze wymieszać, nie rozcieńczać. Równomiernie nanosić na podłoże za pomocą pacy. Podczas wzmacniania podłoża należy zatopić siatkę bezzwłocznie po rozłożeniu **FESTKontakt** na posadzce.

Czas wysychania zależy od temperatury i wilgotności w pomieszczeniu oraz od chłonności podłoża, w warunkach 20°C kolejne warstwy można aplikować po 4-6 godzinach.



@festfloor

bok@festfloor.pl
+48 537 991 720
www.festfloor.pl



DANE TECHNICZNE

- Gęstość : Około 1,8 kg/dm³
- Przyczepność do podłoża: >1,0 MPa
- Zużycie:
 - 1 warstwa – 0,7-1,0 kg/m²
 - 2 warstwy – 1,5-2,0 kg/m²
- Temperatura stosowania: +15°C do +25°C

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Produkt przeznaczony dla profesjonalistów. Przed przystąpieniem do prac należy zaznajomić się z kartami technicznymi komponentów wchodzących w skład systemu dostępnymi na stronie www.festfloor.pl. Unikać kontaktu ze skórą, błonami śluzowymi, oczami, itp. W razie przypadkowego kontaktu przemyć wodą z mydłem i wodą i zasięgnąć porady lekarza. Należy podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochłapaniu zaprawą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Zaleca się stosować maski i rękawice. W pomieszczeniach zamkniętych zapewnić dobrą wentylację i unikać wdychania pyłu.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI

Sprzęt i narzędzia czyścić bezpośrednio po użyciu wodą. Związany materiał usuwać mechanicznie.

OPAKOWANIA

FESTKontakt dostarczany jest w opakowaniach:

- 5 kg,
- 10 kg,
- 15 kg,
- 20 kg.



@festfloor

bok@festfloor.pl
+48 537 991 720
www.festfloor.pl

