

PU FEST Turbo

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy do posadzek żywicznych, cementowych i mikrocementowych do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.

OPIS

Dwuskładnikowy lakier poliuretanowy o bardzo wysokiej twardości powierzchniowej i doskonałej elastyczności. Nie żółknie, jest odporny na działanie promieni UV i czynników atmosferycznych. Zapewnia bardzo wysoką wytrzymałość.

ZASTOSOWANIE

PU FEST TURBO może być wykorzystany na wiele sposobów:

- lakier do betonu i kamienia do stosowania wewnątrz i na zewnątrz,
- lakier do zabezpieczania posadzek przemysłowych o silnym natężeniu ruchu i narażonych na duże obciążenia mechaniczne,
- do zabezpieczania powierzchni powłok z żywicy epoksydowej, z żywicy poliuretanowej, powłok cementowych na podłogach i ścianach,
- do zabezpieczania powłok z mikrocementu oraz cementu o wysokiej i niskiej porowatości.

Produkt tylko do użytku profesjonalnego.

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnia musi być całkowicie utwardzona, nośna, sucha, czysta i wolna od kurzu, wosków i olejów. Pojemnik z lakierem poliuretanowym **PU FEST Turbo** dobrze wstrząsnąć. Dodać utwardzacz zgodnie z oznaczeniem na opakowaniu. Utwardzacz w stosunku 2:1 (2 części wagowe składnika A : 1 część wagowa składnika B) wlać do pojemnika z lakierem i dokładnie wymieszać.



DANE TECHNICZNE

- Proporcje mieszanki:
2 części wagowe składnika A : 1 część wagowa składnika B
- Kolor: bezbarwny
- Temperatura aplikacji: +15°C ÷ +25°C
- Lekki ruch pieszy możliwy jest po 24 godzinach, pełne obciążenie po 7 dniach
- Zużycie: 0,1-0,15 kg / m²
- Optyka: mat, satynowy - półpołysk, gloss - wysoki połysk
- Czas otwarty: 45 minut
- Przydatność do użycia: 6 miesięcy

OPAKOWANIA

PU FEST Turbo dostarczany jest w opakowaniach:

- 5 kg składnik A + 2,5 kg składnik B
- 0,8 kg składnika A + 0,4 kg składnika B
- 0,4 kg składnika A + 0,2 kg składnika B



@festfloor

bok@festfloor.pl
+48 537 991 720
www.festfloor.pl



Zostawić otwarty pojemnik na ok. 10 min., następnie ponownie wymieszać. Nakładać za pomocą wałka wysokiej jakości o długości włosia min. 6mm.

Po 24 godzinach od aplikacji oraz po przeszlifowaniu powierzchni papierem ściernym o gradacji 220 możliwe jest nałożenie drugiej warstwy lakieru **PU FEST Turbo**. Nie stosować lakieru **PU FEST Turbo** podczas najgorętszych godzin dnia, gdy warunki pogodowe nie są sprzyjające, a także na zawilgoconych podłożach.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

SKŁADNIK A:

- Wysoce łatwopalna ciecz i pary
- Działa drażniąco na oczy.
- Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
- Częsty kontakt może spowodować wysuszenie i pękanie skóry.
- Jeśli konieczna jest pomoc medyczna, należy mieć pod ręką pojemnik lub etykietę produktu.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskier / otwartego ognia / gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
- Używać tylko na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
- W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.
- Odpady wyrzucać do specjalnych punktów zbiórki.

SKŁADNIK B:

- Działa drażniąco na oczy.
- Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
- Może powodować alergiczną reakcję skórą.
- Zawiera izocyjaniany. Może powodować reakcję alergiczną.
- Zawiera heksametyleno - diizocyjanian. Może powodować reakcję alergiczną.
- Jeśli konieczna jest pomoc medyczna, należy mieć pod ręką pojemnik lub etykietę produktu.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Przechowywać z dala od źródeł ciepła / iskier / otwartego ognia / gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
- Używać tylko na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
- W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.
- Odpady wyrzucać do specjalnych punktów zbiórki.



@festfloor

bok@festfloor.pl
+48 537 991 720
www.festfloor.pl

