

Powłoki mikrocementowe Festfloor stanowią dekoracyjne wykończenie posadzek, ścian i schodów. Ich aplikacja odbywa się ręcznie, co czyni je unikalnym dziełem rzemieślniczym. Powłoki wykonane system **Festfloor Life, Festfloor Wall** oraz **Festfloor Go!** charakteryzują się typowymi dla powłok mikrocementowych przebarwieniami, „przepaleniami” i tzw. chmurkami. Powłoki Festfloor mają grubość ok. 2 - 3 mm i odwzorowują kształt podłoża (posadzek, ścian, schodów).

PODCZAS UŻYTKOWANIA NALEŻY PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

- Przez 24 godziny od nałożenia lakieru nie chodzić po wykonanej posadzce (zabezpieczyć dostęp).
- Po 24 godzinach od nałożenia lakieru dopuszczalny jest lekki ruch pieszy.
- Przez 3 miesiące od aplikacji lakieru nie przykrywać powierzchni jednorazowo na dłużej niż 24h w celu zapewnienia odpowiedniego wysychania lakieru. Przykrycie może spowodować trwałe odbarwienia.
- Po 14 dniach od nałożenia lakieru można użytkować powłokę zgodnie z jej przeznaczeniem, jednakże unikając przesuwania po niej ciężkich obiektów (np. mebli), unikając upuszczania na powłokę ciężkich, twardych, przedmiotów o ostrych krawędziach oraz intensywnego używania butów obcasach.
- Sposób użytkowania powłok Festfloor jest zbliżony do użytkowania wysokiej jakości deski parkietowej. W trakcie użytkowania unikać upuszczania twardych i ostrych przedmiotów na wykonaną powłokę.
- Nogi krzesel i mebli zabezpieczyć podkładkami filcowymi w celu równomiernego obciążenia przedmiotów i ograniczeniu powstawania wgnieceń. Odradzamy stosowanie metalowych kótek mebli. Bezpieczne natomiast będą np. kauczukowe.
- Powłoki należy regularnie myć preparatami **FEST Cleaner, POWER-FEST, FEST Calc** lub delikatnymi detergentami do użytku domowego (przed użyciem nowego środka zalecamy wykonać próbę w mało widocznym miejscu). Prosimy nie używać środków żrących, ostrych myjek ani magicznych gąbeczek (istnieje ryzyko uszkodzenia lakieru).
- Nie pozostawiać rozlanej wody i innych płynów na dłużej a wszelkie zabrudzenia usuwać na bieżąco, aby nie weszły w strukturę lakieru.
- Pozostawienie wody lub innych rozlanych płynów, bez możliwości odparowania, może trwale uszkodzić strukturę powierzchnię mikrocementu.
- Opony oraz inne produkty gumowe mogą pozostawić trwałe żółty nalot na powierzchni mikrocementu, dlatego niezalecane jest pozostawianie ich na dłużej na wykończonej powierzchni.
- Okresowo (w zależności od intensywności użytkowania), po umyciu podłogi i jej osuszeniu, przy użyciu mopa lub bawełnianej ściereczki należy nałożyć wosk konserwujący **FEST Wax** dostępny u wykonawcy lub producenta.
- Podane wskazówki użytkowania dotyczą warunków: 22°C i 50% wilgotności powietrza. Niższa temperatura i wyższa wilgotność mogą wydłużyć czas wysychania produktów.



@festfloor

bok@festfloor.pl
+48 537 991 720
www.festfloor.pl

